

**Водоотталкивающая Акрил/Масляная Прозрачная Пропитка
Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома**
Тип

Акрил/Масляная

Информация о базах и колеровке
Базы: НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

77-1900 – Абсолютно прозрачная, водоотталкивающая

Описание продукта

Специально разработанная Акрил/Масляная водоотталкивающая пропитка **SUN-PROOF® 77-1900 премиум класса** для долговечной защиты деревянных поверхностей. Акрил/Масляная тонирующая пропитка обладает стойкостью к резким перепадам температуры. Уникальность данной пропитки состоит в том, что алкидное зерно заключено в акриловую оболочку. Этот двухэтапный механизм обеспечивает непревзойденную защиту и стабильность древесной структуры, позволяя маслу проникать глубоко в древесину и оставлять акриловый защитный слой.

Пропитка особо стойкая к длительному воздействию климата, плесени, влаге и УФ лучам (стойкая к выцветанию).

Данный продукт можно красить без грунтовки как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

Сфера применения

Забор, обшивка дома
Перила, палуба и т.п.
Клееный брус и т.п.
Деревянные поверхности
Ранее окрашенные пропитками поверхности (наносится как дополнительная защита)


Данные о продукте

Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается **ИВ*:** Не превышает 243,60 гр./л. (2,03 lbs./галл.)

Расход материала:

Ровная поверхность 23-32 м²/ 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,8 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 20,9% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 22,1% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка: мыльной водой.

Вязкость: от 83 до 90 сек.

*Представлены данные базы 77 - 1900

Время высыхания:

Перекрашивать можно: после 24-48 часов

Полное созревание: после 24-48 часов

Время высыхания рассчитано при температуре +25 °С и 50% влажности воздуха



АЕ 83

Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России
Добровольная сертификация

Специфические особенности

Уникальное пропитывающее свойство
Стойкость к УФ лучам
Можно работать, при температуре поверхности +2°С

Акрил/Масляная формула на водной основе

Непревзойденная стойкость к выцветанию

Абсолютно прозрачная

Непревзойденный водоотталкивающий эффект

Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +2°С и выше +32°С, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°С от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.



Водоотталкивающая Акрил/Масляная Прозрачная Пропитка Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. На такие сорта дерева, как красное, можжевельник виргинский, лиственница, не рекомендуется наносить белые или светлые оттенки.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

Не останавливайтесь во время покраски одной детали!

Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

Рекомендуемые грунтовки

Не требуется

Способы нанесения

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными кисточками или распылителем высшего качества.

Кисточка: Высококачественная – полиэстр/нейлоновая

Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

Допустимые температуры во время нанесения покрытия:

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 2°C – 38°C

Поверхность: 2°C – 38°C

Внимание!

Разбавление: Не разбавлять

Упаковка: 1 галлон - 3,78 л.

Перед началом работы хорошо перемешайте пропитку.

Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

www.valkor.ru