



Архитектурная краска wallhide® 100% Акриловая, Керамическая Краска Для Внутренних Работ - Матовая

Тип

100% Акрил Латекс

Описание продукта

100% Акриловая керамическая краска – это совершенно новый продукт на рынке красок. Краска специально создана для высококачественной покраски жилых и коммерческих помещений с повышенными требованиями к мытью и чистке. Краска особо стойкая к пятнам и отличается высокой прочностью создавая эффект матовой керамики.

Рекомендуется для покраски внутренних помещений: коридора, детской комнаты, кухни, ванной комнаты, офисных и других помещений.

Идеальная краска для помещений, подвергающихся частой влажной уборке.

Сфера применения

Стены, потолки
Штукатурка, шпаклевка
Кирпичная кладка
Металлические поверхности
Обои

Специфические особенности

Отличная адгезия
Отличная укрывистость
Однородно матовая поверхность
Лёгко ремонтируется
Легко наносится
Колеровка более 1800 оттенков
Исключительно высокая стойкость к истиранию

Ограничения

Не рекомендуется красить, при температуре поверхности ниже +10°C и выше +30°C.
Избегайте сквозняков.
Берегите краску от замерзания. Не рекомендуется красить пол.

Информация о базах и колеровке

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более чем в 1800 оттенков

Базы:

80-210 Белая или база для колеровки светлых оттенков.
80-220 База для колеровки оттенков средней интенсивности.
80-230 База для колеровки тёмных оттенков.
80-240 База для колеровки очень тёмных, ярких оттенков



Данные о продукте

Глянцевитость материала:

Матовый с эффектом керамики:
от 3 до 5 (по 60 & 85 ° шкале глянцевитости).

ИВ*: Не превышает (0.3 lbs./gal.) 39 г/л.

Расход материала: 37,2 м²/3,78 л.

Замечание: в расходах не учтены потери при разливе.

Расход может меняться в зависимости от пористости поверхности, степени разбавления и способов нанесения краски.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,8 кг. +/- 91 г.

Содержание сухого вещества по объему*: 34% +/- 2%.

Содержание сухого вещества по весу*: 47% +/- 2%.

Перемешивание: малярным миксером (медленно), лопаткой.

Чистка: мыльной водой.

*Предоставлены данные базы 80-210

Время высыхания:

Пыль не липнет: после 30 минут.

Перестает быть липкой: после 1 часа.

Перекрашивать: после 4 часов.

Чистить: после 30 дней.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075456.11.06



Выгоднее красить качественно

www.valkor.ru



Архитектурная краска wallHide® 100% Акриловая, Керамическая Краска Для Внутренних Работ - Матовая

Подготовка поверхности

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами.

Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном и после высыхания нанесите блокирующую грунтовку 17-921. Перед покраской грунтуйте всю поверхность полностью (см. "Рекомендуемые грунтовки").

Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску и очистите поверхность металлической щеткой или шпателем. Глянцевые участки дополнительно обработайте наждачной бумагой. Рекомендуемые грунтовки

4-603,17-921,77-109.

Шпаклеванная поверхность: Перед покраской необходимо удалить пыль влажной тряпочкой или губкой и нанести грунтовку 6-4. Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна, используйте блокирующую грунтовку 17-921.

Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Вновь оштукатуренную поверхность рекомендуется грунтовать и красить после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 4-603,6-808,17-921.

При подготовке поверхности особое внимание уделите плоскостям, которые ранее были окрашены известняковыми и меловыми красками. Получить наилучший результат при окрашивании, можно полностью очистив поверхность от такого типа краски.

Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и тщательно покройте грунтом для металлических поверхностей 6-208, 6-212,90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	72-1,6-6,17-921
ДСП	77-102
Металлические поверхности	6-208,6-212, 7-852,90-712
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	4-603, 6-808
Оцинкованные поверхности	6-209,90-712
Алюминий	6-204,90-712
Гипсокартон	6-4
Пятна	17-921, 4-603

Способы нанесения краски

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

Распылитель: Давление 1000 psi, наконечник 0,015 - 0,021 mm

Кисточка: Полиэстер / нейлон.

Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

Разбавление: Если требуется, разбавить водой 118 мл. на 1 галлон (3,78л.) краски.

Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!

Упаковка: Кварта - 0,946 л. / 1,20 кг.
Галлон - 3,78 л./ 4,8 кг.



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. (495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru